



Цены, указанные в данном прайс-листе, несут справочный характер и не могут быть основанием для составления конкурентного листа. Прайсовое значение отличается от рыночных цен, т.к. в условиях рыночной экономики наше предприятие использует скидочную политику.

ТРУБЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

ТРУБЫ ГАЗОВЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
ПЭ100 ЧЕРНОГО ЦВЕТА ТРУБНЫХ МАРОК
СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, СТ РК ISO 4437-2-2014

с 15 апреля 2021 года

Цена с НДС, тг.

Наружный диаметр, мм	ПЭ 100 SDR 17 (0,4 МПа)		ПЭ 100 SDR 13,6 (0,6 МПа)		ПЭ 100 SDR 11 (1,0 МПа)		ПЭ 100 SDR 9 (1,2 МПа)	
	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС
25					2,3	254	3,0	297
32			2,4	344	3,0	420	3,6	492
40	2,4	443	3,0	534	3,7	647	4,5	768
50	3,0	680	3,7	825	4,6	1 004	5,6	1 190
63	3,8	1 083	4,7	1 316	5,8	1 590	7,1	1 893
75	4,5	1 530	5,6	1 863	6,8	2 211	8,4	2 666
90	5,4	2 196	6,7	2 666	8,2	3 210	10,1	3 846
110	6,6	3 270	8,1	3 953	10,0	4 755	12,3	5 724
125	7,4	4 164	9,2	5 103	11,4	6 179	14,0	7 374
140	8,3	5 240	10,3	6 390	12,7	7 692	15,7	9 267
160	9,5	6 830	11,8	8 328	14,6	10 100	17,9	12 069
180	10,7	8 646	13,3	10 569	16,4	12 765	20,1	15 150
200	11,9	10 661	14,7	12 962	18,2	15 749	22,4	18 927
225	13,4	13 538	16,6	16 505	20,5	19 988	25,2	23 925
250	14,8	16 656	18,4	20 291	22,7	24 530	27,9	29 376
280	16,6	20 897	20,6	25 439	25,4	30 738	31,3	36 947
315	18,7	26 348	23,2	32 253	28,6	38 915	35,2	46 638
355	21,1	33 615	26,1	40 884	32,2	49 364	39,7	59 357
400	23,7	42 398	29,4	51 786	36,3	62 688	44,7	75 257
450	26,7	53 754	33,1	65 565	40,9	79 344	50,3	95 244
500	29,7	66 474	36,8	81 011	45,4	97 970	55,8	117 351
560	33,2	83 282	41,2	101 604	50,8	122 651	62,5	147 333
630	37,4	105 389	46,3	128 405	57,2	155 964	70,3	186 248



Система менеджмента качества завода сертифицирована по стандарту ИСО 9001.

Для обеспечения надлежащего контроля исходного сырья и готовой продукции на соответствие заявленным стандартам (ГОСТ) на производстве действует сертифицированная аккредитованная лаборатория.

Учетная регистрация ГОСТ Р 50838-2009 проведена в Комитете по тех. регулированию и метрологии РК (№02211605 от 09.09.2011г)

Разрешение на применение №19-03/10А-1194 от 12.07.2010г Комитета по госконтролю за ЧС и промышленной безопасностью Министерства по ЧС РК

Сертификат соответствия № KZ.7100628.01.01.01779 от 30.03.2012 на трубы для газопровода до 630 мм



Максимальное рабочее давление МОР, МПа	Расчетное значение коэффициента запаса прочности С для максимального рабочего давления МОР				
	SDR 17,6	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9
Трубы из ПЭ 80 (MRS 8,0 МПа)					
0,3	3,2	3,3	4,2	5,3	6,7
0,4	2,4	2,5	3,2	4,0	5,0
0,6	-	-	2,1	2,7	3,3
Трубы из ПЭ 100 (MRS 10,0 МПа)					
0,3	4,0	4,2	5,3	6,7	8,3
0,4	3,0	3,1	4,0	5,0	6,2
0,6	2,0	2,1	2,6	3,3	4,2
1,0	-	-	-	2,0	2,5
1,2	-	-	-	-	2,1

Значительные скидки постоянным партнерам и на крупные заказы!

Полная комплектация заказов фитингами и оборудованием